

IZOHAN IZOBUD ROOFIX

szpachla dekarska

służy do uszczelniania obróbek blacharskich,
uzupełnienia ubytków i napraw podłoża



Właściwości

- dzięki specjalnym dodatkom chemicznym można ją aplikować na wilgotne, a nawet mokre podłoża
- dodatek włókien zbrojących pozwala na niwelowanie znacznych ruchów podłoża
 - można stosować nawet podczas padającego deszczu
 - można stosować w kontakcie ze styropianem
- jest łatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do użycia)

Zastosowanie

- wypełnianie, uzupełnianie ubytków, naprawa papowych pokryć dachowych (pęknięć, nierówności, pęcherzy, przecieków)
 - jest materiałem pomocniczym przy hydroizolacji ścian fundamentowych w systemie IZOBUD (np. do uszczelniania wszelkich przejść instalacyjnych)
 - uszczelnianie i przyklejanie obróbek blacharskich
- naprawa uszkodzonych mechanicznie podłoży pokrytych wcześniej masą hydroizolacyjną IZOBUD B/SBS-B

Sposób stosowania

Przed nałożeniem IZOHAN IZOBUD ROOFIX należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże powinno być czyste, oczyszczone z wszelkich luźnych i zmniejszających przywieranie substancji, bez zastoin wody. Podłoże chłonne, pylące należy uprzednio zagruntować roztworem gruntującym IZOHAN IZOBUD Br lub IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7.

Masę nakładać pacą lub szpachlą nie przekraczając grubości 2–3 mm przy jednorazowym nałożeniu. Jeśli trzeba wyrównać głębsze nierówności należy to przeprowadzić w kilku operacjach roboczych, każdą nową warstwę aplikując po wyschnięciu poprzedniej. W przypadku wilgotnych podłoży masę należy wcierać wolnymi ruchami w celu aktywacji związków chemicznych zwiększających przyczepność do podłoża wilgotnych.

Klejenie obróbek blacharskich

Powierzchnie blachy odtłuścić np. acetonem, ewentualne ślady korozji usunąć i zabezpieczyć powierzchnie przed jej pojawianiem. Na podłoże zagruntowane IZOHAN IZOBUD Br, przy pomocy pacy zębatej, nanieść IZOHAN IZOBUD ROOFIX, a następnie przyłożyć i docisnąć blachę. W razie konieczności zastosować dodatkowo łączniki mechaniczne.

Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich.

W czasie chłódów, dla łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1–2 doby.

Nie należy prowadzić prac podczas silnego nasłonecznienia.

Można stosować w kontakcie ze styropianem.

Przechowywanie

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta wynosi 360 dni od daty produkcji. Przechowywać z dala od ognia.

Uwagi

Wyrób zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyrób można stosować wyłącznie w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Nie stosować wewnątrz pomieszczeń oraz do materiałów smołowych.

Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac izolacyjnych można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi.

IZOHAN IZOBUD ROOFIX jest bitumiczną masą szpachlową modyfikowaną kauczukiem syntetycznym.

Dane techniczne:

Skład: asfalty izolacyjne, dodatki

Czas schnięcia: ok. 10 godz.

Temperatura zapłonu wg Martensa-Penskiego: $\geq 40^{\circ}\text{C}$

Przyczepność końcowa do betonu: nie mniej niż 0,5 MPa

Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji i wiązania: od -20°C do $+35^{\circ}\text{C}$

Zgodność z normą: PN-B-24620:1998/Az1:2004

Posiada Atest higieniczny PZH

Zużycie: ok. 0,9 kg/m²/mm

Dostępne opakowania: 1 kg, 5 kg



IZ-RFX

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swą ważność. Wydanie 01/13